


端子挿入タイプダイオード
はんだ付け条件
Pb フリーはんだペースト
(Sn-3Ag-0.5Cu)対応

目次

はんだディップ推奨条件	2/4
手はんだ条件	2/4
はんだ耐熱許容範囲	2/4
はんだディップ耐熱条件	3/4
洗浄推奨条件	4/4

端子挿入タイプダイオード

●はんだディップ推奨条件



●手はんだ条件


- こて先温度 ... 右表参照
- はんだ付け時間 ... 3s 以内
- 回数 ... 1 回

PKGによりこて先温度が異なります

400°C以下のPKG
MSD、USD、GSD、GSR、TSOP8、TO220、SPD、FDL、ADV、SID5/7/9


350°C以下のPKG
MSR

●はんだ耐熱許容範囲



端子挿入タイプダイオード

●はんだディップ耐熱条件



端子挿入タイプダイオード

●洗浄推奨条件

1. 洗浄液

洗浄液	メーカー	ガラスタイプ	モールドタイプ
水	-		
エタノール	-		
メタノール	-		
パインアルファ ST-100S	荒川化学工業	×	
クリーンスルー 750H	花王	×	
テクノケア FRW-1	東芝テクノケア		
マイティソルブ AH-V	旭硝子		

: 使用可能 × : 特性に問題はありませんが、標印が消える場合があります。

2. 洗浄条件

洗浄槽		時間	温度	備考
第1槽	超音波槽	~60s	常温	25~28kHz, 15W / L
第2槽	浸漬槽	~60s	常温	
第3槽	蒸気槽*	~60s	~44.7°C	洗浄液により沸点は異なる

* 蒸気槽は沸点の高い水、エタノール、メタノールは使用できません。

ご 注 意

本資料の一部または全部を弊社の許可なく、転載・複写することを堅くお断りします。
本資料の記載内容は改良などのため予告なく変更することがあります。
本資料に記載されている内容は製品のご紹介資料です。ご使用にあたりましては、別途仕様書を必ずご請求の上、ご確認下さい。

記載されております応用回路例やその定数などの情報につきましては、本製品の標準的な動作や使い方を説明するものです。従いまして、量産設計をされる場合には、外部諸条件を考慮していただきますようお願いいたします。

ここに記載されております製品に関する応用回路例、情報、諸データは、あくまで一例を示すものであり、これらに関します第三者の工業所有権等の知的財産権、及びその他の権利に対して、権利侵害がないことの保証を示すものではございません。従いまして(1)上記第三者の知的財産権の侵害の責任、又は、(2)これらの製品の使用により発生する責任につきましては弊社は、その責を負いかねますのでご了承ください。

本資料に記載されている製品の販売に関し、その製品自体の使用、販売、その他の処分以外には弊社の所有または管理している工業所有権などの知的財産権またはその他のあらゆる権利について明示的にも黙示的にも、その実施または利用を買主に許諾するものではありません。

本品は、特定の機器・装置用として特別に設計された専用品とみなされるため、その機器・装置が外為法に定める規制貨物に該当するか否かを判断していただく必要があります。

本製品は「耐放射線設計」はなされておられません。

本資料に掲載されている製品は、一般的な電子機器（AV機器、OA機器、通信機器、家電製品、アミューズメント機器など）への使用を意図しています。極めて高度な信頼性が要求され、その製品の故障や誤動作が直接人命に関わるような機器・装置（医療機器、輸送機器、航空宇宙機、原子力制御、燃料制御、各種安全装置など）へのご使用を検討される際は、事前に弊社営業窓口までご相談願います。

輸出貿易管理令について

本資料に掲載した製品は、輸出貿易管理令別表1の16項に定める関税定率法別表第85類の貨物の対象となりますので、輸出する場合には、大量破壊兵器などの不拡散のためのキャッチオール規制に基づく客観要件又はインフォーム要件に該当するか否かを判定願います。